

Ausgabe 08/2017

VAT BLECHKLEBER

Art des Produktes

Plastische, lösemittel- und faserhaltige Klebe-, Reparatur- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis mit pastenartiger Konsistenz.

Anwendungsgebiet

VAT BLECHKLEBER dient zur Verkittung und Verklebung von Glas, Metallen und anderen Werkstoffen, zum Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen sowie zum Abdichten von Anschlußbereichen bei Dachfenstern, Kaminen, Kuppeln und Dachlüftern.

Eigenschaften

VAT BLECHKLEBER wird kalt verarbeitet, zeigt eine besonders ausgeprägte plastische Verformbarkeit und haftet gut auf Bitumen-Dachbahnen und -beschichtungen, Untergründen aus Beton, Putz, Mauerwerk, NE-Metallen, Stahl und Asbestzement.

Das Material verfügt über eine ausgezeichnete Haftfestigkeit und verbindet dauerhaft unterschiedliche Materialien, z.B. Glas, Zink, Eisen, Aluminium, Doppelstegplatten, Holz, Beton und diverse Kunststoffe.

VAT BLECHKLEBER ist schnell und sauber zu verarbeiten und spritz- und spachtelbar.

VAT BLECHKLEBER verfügt über eine hohe Standfestigkeit, kein Abfließen auch bei intensiver Sonneneinwirkung und keine wesentliche Beeinträchtigung der plastischen Eigenschaften bei tiefen Temperaturen.

Durch Temperaturwechsel auftretende Spannungen werden weitgehend aufgenommen und abgebaut.

VAT BLECHKLEBER ist wasserundurchlässig, witterungsbeständig sowie beständig gegenüber verdünnten Mineralsäuren, Laugen, Salzlösungen und Rauchgasen.

Die Masse haftet auch auf feuchtem Untergrund, die Materialeigenschaften werden aber erst nach restloser Durchtrocknung voll wirksam.

VAT BLECHKLEBER ist UV-beständig und versprödet nicht.

Untergrund

Der zu behandelnde Untergrund muß sauber und trocken bis maximal baufeucht, sowie frei von Öl, Fett und losen Bestandteilen sein. Verrostete Metalloberflächen müssen nachentrostet werden (Norm-Reinheitsgrad: C St 2).

Verarbeitung

VAT BLECHKLEBER wird mit Zahnpachtel, Kelle oder Glättblech verarbeitet. Es ist von Vorteil, dickere Spachtelschichten in mehreren Arbeitsgängen mit zeitlichem Abstand aufzubringen, um ein schnelleres Abdunsten der Lösemittel zu erreichen. Anderenfalls ist bei zu dicken Schichten, insbesondere bei gleichzeitiger Sonneneinwirkung mit Blasenbildung zu rechnen.

Kleinere Schadstellen in den Oberlagen der Dachhaut können auch mit **VAT BLECHKLEBER**, ggf. unter Verwendung von **VAT GLASSEIDENGEWEBE**, ausgebessert werden.

Zu sanierende Blasen der Dachhaut vollkommen ausschneiden, die Ränder anschmelzen und verspachteln. Anschließend die freigelegten Stellen mit **VAT BLECHKLEBER** in Verbindung mit **VAT GLASSEIDENGEWEBE** überspachteln.

Ausgabe 08/2017

Lieferform

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 6 kg und 11 kg.

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : in original verschlossenen Gebinden 12 Monate
Lagertemperatur : Material ist nicht frostempfindlich

Technische Daten

Bindemittel : Bitumen
Farbe : schwarz
Konsistenz : pastös
Flammpunkt (DIN 52 213, Teil 1) : > 24 °C
Festkörpergehalt : ca. 75 Gew.-%
Wärmestandfestigkeit (8mm, 50 °C) : kein Ablaufen

Sicherheitshinweise

Beförderung gemäß Bem. unter E der Rn 2301.

Produkt ist entzündlich, daher von Zündquellen fernhalten und nicht rauchen sowie Behälter dicht geschlossen halten. Berührungen mit der Haut vermeiden und nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Zum Löschen kein Wasser benutzen.

Die auf dem Etikett befindlichen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten.

Weitere Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 17 03 02 Asphalt, teerfrei (bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912)

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287
Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de