

Ausgabe 08/2017

## VAT KALTKLEBEMASSE

### Art des Produktes

Zähflüssige, kalt zu verarbeitende, lösemittelhaltige Kaltklebemasse auf Bitumenbasis.

### Anwendungsgebiet

Verklebung von Bitumendach- und Dichtungsbahnen, sowohl aufeinander als auch auf Betonflächen.

### Eigenschaften

**VAT KALTKLEBEMASSE** löst Bitumendach- und Dichtungsbahnen leicht an; dadurch ergibt sich eine gute und vollständige Verbindung. **VAT KALTKLEBEMASSE** enthält Lösemittel mit einem Flammypunkt über 23 °C (DIN 52 213, Teil 1).

### Untergrund

Der zu behandelnde Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen, Fehlstellen sind auszubessern.

### Verarbeitung

Auf die gereinigte Fläche wird **VAT KALTKLEBEMASSE** durch Streichen oder Rollen voll-flächig aufgetragen. Betonflächen sind mit etwa 0,25 bis 0,35 l/m<sup>2</sup> **VAT VORANSTRICH** vorzustreichen. Der Voranstrich muss vor dem Auftragen der Kaltklebemasse durchgetrocknet sein. **VAT KALTKLEBEMASSE** etwa 15 bis 30 Minuten ablüften lassen. Dann die vorher angelegten und zurückgerollten Dachbahnen sorgfältig in die Klebemasseschicht einrollen. Lufteinschlüsse vermeiden. Zur besseren Verklebung empfiehlt es sich, Dachbahnen einige Zeit vor der Verarbeitung auszurollen.

**Bei Dachneigungen über 3° empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.**

### Materialverbrauch

Der Materialverbrauch beträgt ca. 1,1 l/m<sup>2</sup>.

### Lieferform

In Gebinden mit einem Nettoinhalt von 5l, 10l und 30l.

### Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit	:	in original verschlossenen Gebinden 12 Monate
Lagertemperatur	:	Material ist nicht frostempfindlich

# TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 08/2017

## Technische Daten

Bindemittel	:	Bitumen
Lösemittel	:	Testbenzin
Dichte bei 20 °C (DIN 52 004)	:	ca. 940 kg/m <sup>3</sup>
Festkörpergehalt	:	ca. 77 Gew.-%
Erweichungspunkt RuK des Festkörpers	:	ca. 60 °C
Flammpunkt (Abel-Pensky) (DIN 53 213, Teil 1)	:	> 23 °C
Trockenzeit bis zur Staubtrocknung bei 20°C, 200 µm Nassschicht	:	ca. 45 Minuten

## Sicherheitshinweise

Beförderung gemäß Bem. unter E der Rn 2301.

Produkt ist entzündlich, daher von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen und Behälter dicht geschlossen halten. Berührungen mit der Haut vermeiden und nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Zum Löschen kein Wasser benutzen.

Die auf dem Etikett befindlichen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten.

Weitere Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

## Prüfzeugnisse

Prüfzeugnisse amtlich anerkannter Materialprüfanstalten stellen wir Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung.

## Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 17 03 02 Asphalt, teerfrei (bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912)

---

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

---

VAT Spezialbaustoffe  
Manfred Lawrenz

Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287  
Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online